



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

---

**ПЕРГАМЕНТ**  
**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**  
**ГОСТ 1341—84**

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ  
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ  
Москва

## ПЕРГАМЕНТ

Технические условия  
Parchment. Specifications

ГОСТ  
1341—84

ОКП 54 5200

Срок действия с 01.01.86  
до 01.01.96

Настоящий стандарт распространяется на пергамент, предназначенный для упаковывания пищевых жиров, продуктов и товаров, требующих применения жиронепроницаемой и влагостойкой упаковки, перевязочных материалов и изделий медицинской промышленности, подлежащих стерилизации, а также в качестве основы для каширования алюминиевой фольгой.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

## 1. МАРКИ И РАЗМЕРЫ

1.1. Пергамент должен изготавливаться следующих марок, указанных в табл. 1.

Таблица 1

Марка	Применяемость
А	Для упаковывания сливочного масла, маргариновой продукции и других жиров в крупногабаритную тару, а также кондитерских изделий
Б	Для упаковывания перевязочных материалов и изделий медицинской промышленности, подлежащих стерилизации

Издание официальное

© Издательство стандартов, 1984  
© Издательство стандартов, 1991  
Переиздание с изменением

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР

Марка	Применяемость
В	Для автоматического и ручного фасования сливочного масла, маргариновой продукции и других жиров, пищевых концентратов, творожно-сырковых, кондитерских изделий (вафли, печенье) и другой продукции, содержащей жиры
Д	Основа для пергамента, кашированного алюминиевой фольгой
Г	Для ручного упаковывания пищевых продуктов
Т	Для обмотки валиков ровничных машин и игольчатых изделий
К	Для выстилания металлических банок при консервировании крабов

1.2. Пергамент должен изготавливаться в рулонах и листах. Отклонения по ширине рулона не должны превышать  $\pm 5$  мм, листового пергамента  $\pm 3$  мм. Ширина, диаметр, масса рулонов и размеры листового пергамента устанавливаются по согласованию изготовителя с потребителем.

Пример условного обозначения пергамента марки В массой пергамента площадью  $1 \text{ м}^2 50 \text{ г}$ :

*Пергамент В-50 ГОСТ 1341—84*

1.1, 1.2. (Измененная редакция, Изм. № 1).

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Пергамент должен изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.2. Показатели качества пергамента должны соответствовать нормам, указанным в табл. 2.

2.3. Для изготовления пергамента марок А, Б, В, Д, Г и Т применяют целлюлозу сульфатную беленую по ГОСТ 9571—84 или по другой нормативно-технической документации не менее 50%, целлюлозу сульфитную беленую облагороженную и сульфатную беленую листовенную по нормативно-технической документации не более 50%, пергамент марки К изготавливают из 100% сульфатной предгидролизной целлюлозы по ГОСТ 16762—82.

2.4. Пергамент переводится во 2-й сорт при наличии следующих отклонений от норм: увеличения отклонения массы площадью  $1 \text{ м}^2$  от нормы для марок Б, В и Д до  $\pm 4,0 \text{ г}$ , марок А и К до  $\pm 5,0 \text{ г}$ , марки Т до  $\pm 8 \text{ г}$ ;

снижения относительного сопротивления продавливанию влажного пергамента марок А и Б до  $100 \text{ кПа}$  ( $1,0 \text{ кгс/см}^2$ ), марок В и Д до  $80 \text{ кПа}$  ( $0,8 \text{ кгс/см}^2$ );

Таблица 2

Наименование показателя	Норма для марки								Метод испытания
	А		Б		В		Д		
	выс- ший сорт	пер- вый сорт	выс- ший сорт	первый сорт	высший сорт	первый сорт	высший сорт	первый сорт	
1. Масса пергаментя площадью 1 м <sup>2</sup> , г	65,0 ±2,0	65,0 3,0 ±5,0	55,0 ±2,0	55,0 ±3,0	50,0 ±2,0	50,0 ±3,0	45,0 ±2,0	45,0 2,0 ±3,0	По ГОСТ 13199—88
2. Разрушающее усилие, Н (кгс), не менее в машинном направлении  в поперечном направлении	80 (8,0) 50 (5,0)	61 (6,1) 31,0 (3,10)	70 (7,0) 40,0 (4,00)	67 (6,7) 36,0 (3,60)	65 (6,5) 35,0 (3,50)	61 (6,1) 30,0 (3,00)	53 (5,3) 29,0 (2,90)	40 (4,00) 25,0 (2,50)	По ГОСТ 13525 1—79
3. Относительное сопротивление продавливанию пергаментя, кПа (кгс/см <sup>2</sup> ), не менее: сухого  влажного	350 (3,5) 200 (2,0)	270 (2,7) 110 (1,1)	330 (3,3) 190 (1,9)	310 (3,1) 130 (1,3)	320 (3,2) 180 (1,8)	260 (2,6) 110 (1,1)	270 (2,7) 160 (1,6)	240 (2,4) 100 (1,0)	По ГОСТ 13525 8—86 и п. 4 8 настоящего стандарта
4 Жиропроницаемость: число сквозных отверстий размером не св. 0,1 мм на 1 м <sup>2</sup> , не более	25	45	50	75	50	100	50	100	По ГОСТ 13525 13—69, разд. 2
сквозные отверстия размером более 0,1 мм	Не допускаются								
просвечивающие капли размером более 1 мм в наибольшем измерении	Не допускаются								

Наименование показателя	Норма для марки			Метод испытания
	Г	Т	Ж	
1 Масса пергамента площадью 1 м <sup>2</sup> , г	46,0±5,0 52,0±6,0 65,0±6,0	100±5	57,0±3,0	По ГОСТ 13199—88
2. Разрушающее усилие, Н (кгс), не менее				По ГОСТ 13525.1—79
в машинном направлении	38,0 (3,8)	—	61(6,1)	
в поперечном направлении	24,0 (2,4)	—	38,0(3,80)	
3. Относительное сопротивление продавливанию пергамента, кПа (кгс/см <sup>2</sup> ), не менее:				По ГОСТ 13525.8—86 и п. 4.8 настоящего стандарта
сухого	200 (2,0)	260 (2,6)	—	
влажного	90,0 (0,9)	120 (1,2)	—	
4. Жиропроницаемость: число сквозных отверстий размером не св 0,1 мм на 1 м <sup>2</sup> , не более	—	—	50	По ГОСТ 13525.13—69, разд. 2
сквозные отверстия размером более 0,1 мм	—	—	Не допускаются	
просвечивающие крапинки размером более 1 мм в наибольшем измерении	—	—	Не допускаются	

Наименование показателя	Норма для марки								Метод испытания
	А		Б		В		Д		
	выс- ший сорт	пер- вый сорт	выс- ший сорт	первый сорт	высший сорт	первый сорт	высший сорт	первый сорт	
5. Сорность — число со- ринок на 1 м <sup>2</sup> площадью: св. 0,1 до 0,5 мм <sup>2</sup> включ., не более	37	120	37	120	37	120	37	120	По ГОСТ 13525,4—68 и п. 4.5 настояще- го стандарта
св. 0,5 до 1,0 мм <sup>2</sup> включ., не более	0	11	0	11	0	11	0	11	
св. 1,0 мм <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. рН водной вытяжки	5,5— —7,5	5,5— —8,4	5,7— —7,5	5,5—7,5	5,7—7,5	5,5—7,5	5,5—7,5	5,5—7,5	По ГОСТ 12523—77 и п. 4.6 настоящего стандарта
7. Массовая доля мышьяка, %, не более	0,000100		0,000100		0,000100		0,000100		
8. Массовая доля свинца, %, не более	0,0020		0,0020		0,0020		0,0020		По ГОСТ 13346—72
9. Металлические вкрапления, шт., не более: железа	10	10	10	10	10	10	10	10	По ГОСТ 7687—88
меди	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Белизна, %, не менее	70	62	70	62	70	62	75	62	По ГОСТ 7690—76

Наименование показателя	Норма для марки			Метод испытания
	Г	Т	К	
5. Сорность — число сорняков на 1 м <sup>2</sup> площадью: св. 0,1 до 0,5 мм <sup>2</sup> включ., не более	180	—	120	По ГОСТ 13525.4—68 и п. 4.5 настояще- го стандарта
св. 0,5 до 1,0 мм <sup>2</sup> включ., не более	11	—	5	
св. 1,0 мм <sup>2</sup>	0	0	0	
6. рН водной вытяжки	5,5—8,4	5,5—8,4	3,9—7,5	По ГОСТ 12523—77 и п. 4.6 настоящего стан- дарта
7. Массовая доля мышьяка, %, не более	0,000100	—	0,000100	По ГОСТ 8434—77
8. Массовая доля свинца, %, не более	0,0020	—	0,0020	По ГОСТ 13346—72
9. Металлические вкрапления, шт., не более: железа	15	—	—	По ГОСТ 7687—88
меди	0	—	—	
10. Белизна, %, не менее	58	—	75	По ГОСТ 7690—76

Продолжение табл. 2

Наименование показателя	Норма для марки								Метод испытания
	А		Б		В		Д		
	высший сорт	первый сорт	высший сорт	первый сорт	высший сорт	первый сорт	высший сорт	первый сорт	
11. Массовая доля веществ, растворимых в щелочном растворе, %, не более	—	—	—	—	—	—	—	—	По п. 4.9 настоящего стандарта  По ГОСТ 13525.19—71, разд. 3
12. Влажность, %	7—9	7—9	7—9	7—9	7—9	7—9	7—9	7—9	

Продолжение табл. 2

Наименование показателя	Норма для марки			Метод испытания
	Г	Т	К	
11. Массовая доля веществ, растворимых в щелочном растворе, %, не более	—	—	0,8	По п. 4.9 настоящего стандарта  По ГОСТ 13525.19—71, разд. 3
12. Влажность, %	7—9	9—12	7—9	

Примечание. Для ручного фасования сливочного масла, маргариновой продукции и других жиров, пищевых концентратов, творожно-сырковых, кондитерских изделий (вафли, печенье) и другой продукции, содержащей жиры, допускается пергамент марки Б с количеством сквозных отверстий размером до 0,1 мм на 1 м<sup>2</sup> не более 100; рН водной вытяжки — в пределах 5,5—8,4.

(Измененная редакция, Изм. № 1).



снижения белизны для марок А, Б, В, Д и К не более чем на 2%;

увеличения сорности — числа соринки на 1 м<sup>2</sup> площадью свыше 0,1 до 0,5 мм<sup>2</sup> включительно — для марок А, Б, В, Д и К до 150; увеличения числа обрывов для марки А до 5, для марок Б, В, Д и К — до 6.

При переводе пергамента во 2-й сорт не допускается одновременно отклонение более чем по трем из перечисленных показателей качества.

Для упаковывания изделий медицинской промышленности и автоматического фасования пищевых продуктов предназначен пергамент высшего и первого сортов.

2.5. Поверхность пергамента должна быть ровной. Пергамент не должен иметь складок, полос, разрывов кромки пергамента, деформированных кромок и сквозных отверстий, видимых на просвет невооруженным глазом. Малозаметные дефекты (складки, полосы, деформированные кромки), которые не могут быть обнаружены в процессе перемотки, допускаются, если показатель этих дефектов, определенных по ГОСТ 13525.5—68, не превышает 2% для марок А, Б, В, Д и К и 3% для марок Г и Т.

2.2—2.5. **(Измененная редакция, Изм. № 1).**

2.6. Намотка пергамента в рулоны должна быть плотной и ровной по всей ширине полотна с чистым обрезом кромок. Рулоны пергамента должны легко и полностью разматываться.

2.7. Число обрывов в рулоне не должно превышать для пергамента высшего сорта — двух, пергамента первого сорта марки А — четырех, марок Б, В, Д и К — пяти. Концы пергамента в местах обрывов не склеивают, а обозначают цветными сигналами, видимыми с торца рулона.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

### 3. ПРИЕМКА

3.1. Определение партии и объем выборки — по ГОСТ 8047—78.

3.2. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному показателю по нему проводят повторные испытания на удвоенной выборке. Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

### 4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Отбор проб и подготовка к испытанию — по ГОСТ 8047—78.

4.2. Кондиционирование пергамента перед испытанием и испытания — по ГОСТ 13523—78 при относительной влажности

воздуха  $(50 \pm 2)$  % и температуре  $(23 \pm 1)$  °С. Продолжительность кондиционирования — не менее 2 ч.

**(Измененная редакция. Изм. № 1).**

4.3. Определение ширины рулонов, а также косины листов пергамента — по ГОСТ 21102—80.

4.4. **(Исключен, Изм. № 1).**

4.5. Соринки, видимые с обеих сторон, подсчитывают один раз.

4.6. При приготовлении водной вытяжки для определения рН должно применяться холодное экстрагирование.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

4.7. **(Исключен, Изм. № 1).**

4.8. Определение относительного сопротивления продавливанию влажного пергамента

4.8.1. *Аппаратура и материалы:*

вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72;

бумага фильтровальная лабораторная марки ФС по ГОСТ 12026—76; секундомер СОС пр-26-2—000 по нормативно-технической документации предприятия;

ванна эмалированная (стеклянная, пластмассовая), размером не менее  $(98 \times 98)$  мм;

термометр типа Б или В частичного погружения с диапазоном измерения от 0 до 100 °С с ценой деления от 0,5 до 1,0 °С по ГОСТ 28498—90.

4.8.2. *Проведение испытания*

Образцы пергамента размером приблизительно  $70 \times 70$  мм по одному погружают в воду. Температура воды в ванне во время испытания должна быть  $(23 \pm 1)$  °С. По истечении 15 мин образцы извлекают из воды, кладут между двумя листами фильтровальной бумаги и удаляют избыточную воду. Затем определяют сопротивление продавливанию по ГОСТ 13525.8—86.

4.8.1, 4.8.2. **(Измененная редакция, Изм. № 1).**

4.9. Определение массовой доли веществ, растворимых в щелочном растворе, в пересчете на глюкозу

Метод основан на определении массовой доли веществ, вызывающих изменение цвета щелочной вытяжки пергамента, путем измерения оптической плотности вытяжки на фотоэлектроколориметре при синем светофильтре.

4.9.1. *Аппаратура и растворы:*

фотоэлектроколориметр любой марки;

колбы Кн-2—250—34 ТХС или Кн-1—250—24/29 ТХС по ГОСТ 25336—82;

холодильник ХПТ-3—300 ХС или ХПТ-2—400—29/23 ХС по ГОСТ 25336—82;

колбы 2—100—2 и 2—200—2 по ГОСТ 1770—74;

весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104—88 с наибольшим пределом взвешивания 200 г с погрешностью не более 0,0002 г и с наибольшим пределом взвешивания 500 г с погрешностью взвешивания не более 0,02г;

гидроксид натрия по ГОСТ 4328—77, ч.д.а., раствор с массовой долей 0,5 и 1%;

бюретка 1—2—2—0,01 по ГОСТ 20292—74;

Д-глюкоза безводная по ГОСТ 6038—79, х. ч., стандартный раствор глюкозы массовой концентрации 5 мг/см<sup>3</sup>;

вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72;

бумага фильтровальная лабораторная по ГОСТ 12026—76.

#### 4.9.2. Подготовка к испытанию

Стандартный раствор глюкозы готовят следующим образом: 1 г глюкозы, предварительно высушенной при 100—105°C до постоянной массы, взвешивают с погрешностью не более 0,0002 г, количественно переносят в коническую колбу вместимостью 250 см<sup>3</sup>, заливают 100 см<sup>3</sup> раствора с массовой долей гидроксида натрия 1%, закрывают холодильником, доводят до кипения и кипятят в течение 30 мин. После кипячения раствор охлаждают, переносят в мерную колбу вместимостью 200 см<sup>3</sup>, доводят объем раствора дистиллированной водой до метки и перемешивают.

Для построения калибровочного графика готовят серию из девяти растворов с массовой концентрацией глюкозы от 0,0250 до 0,1250 мг/см<sup>3</sup>. Для этого в сухие мерные колбы вместимостью 100 см<sup>3</sup> с помощью бюретки наливают стандартный раствор глюкозы в объемах, приведенных в табл. 3, и доливают до метки раствором с массовой долей гидроксида натрия 0,5%.

Таблица 3

Номер мерной колбы	Объем стандартного раствора, см <sup>3</sup>	Массовая концентрация глюкозы, мг/см <sup>3</sup>
1	0,50	0,0250
2	0,75	0,0375
3	1,00	0,0500
4	1,25	0,0625
5	1,50	0,0750
6	1,75	0,0875
7	2,00	0,1000
8	2,25	0,1125
9	2,50	0,1250

В колбу для контрольной пробы наливают раствор с массовой долей гидроксида натрия 0,5%.

Содержимое колб перемешивают и измеряют оптическую плотность раствора относительно контрольной пробы на фотоэлектро-

колориметре при длине волны  $\lambda=400$  нм (синий светофильтр) и толщине слоя раствора в кювете 50 мм.

Строят график зависимости оптической плотности ( $D$ ) от массовой концентрации глюкозы в растворе ( $C_x$ ).

Значение величины оптической плотности стандартных растворов откладывают по оси ординат, а соответствующую этим значениям массовую концентрацию глюкозы в мг/см<sup>3</sup> — по оси абсцисс.

#### 4.9.3. Проведение испытания

Навеску воздушно-сухого пергамента 2 г, взятую из отобранной объединенной пробы, нарезают на кусочки размером приблизительно 10×10 мм и взвешивают с погрешностью не более 0,01 г.

Навеску помещают в коническую плоскодонную колбу вместимостью 250 см<sup>3</sup> и заливают 100 см<sup>3</sup> раствора с массовой долей гидроксида натрия 1%. Колбу закрывают холодильником и быстро доводят до кипения, которое поддерживают в течение 30 мин, считая с момента закипания. По окончании кипячения раствор охлаждают и переносят в мерную колбу вместимостью 200 см<sup>3</sup>. Пергамент несколько раз споласкивают дистиллированной водой, которую сливают в ту же колбу, доводят объем раствора дистиллированной водой до метки и перемешивают. При наличии в растворе волокон раствор фильтруют через бумажный фильтр и сразу же измеряют оптическую плотность.

Оптическую плотность раствора измеряют на фотоэлектроколориметре относительно контрольной пробы.

По найденному значению оптической плотности с помощью калибровочного графика определяют массовую долю глюкозы в испытуемой пробе.

#### 4.9.4. Обработка результатов

Массовую долю веществ, растворимых в щелочной вытяжке пергаменты, в пересчете на глюкозу, ( $c$ ) в процентах вычисляют по формуле

$$C = \frac{C_x \cdot 20}{m},$$

$C_x$  — массовая доля глюкозы, определенная по калибровочному графику, мг/см<sup>3</sup>;

$m$  — масса навески воздушно-сухого пергаменты, г.

За результат принимают среднее арифметическое двух параллельных определений, округленное до 0,05%.

Абсолютная погрешность метода не должна превышать  $\pm 0,04\%$  при доверительной вероятности  $P=0,95$ .

4.9.1—4.9.4. (Изменения редакция, Изм. № 1).

## 5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Упаковку, маркировку, транспортирование и хранение пергамента производят по ГОСТ 1641—75 со следующими дополнениями.

5.1.1. Рулоны пергамента перед упаковыванием должны заворачиваться в два слоя оберточной бумаги массой бумаги площадью  $1 \text{ м}^2$  не менее 100 г (бумаги из сульфатной целлюлозы массой бумаги площадью  $1 \text{ м}^2$  не менее 80 г) по ГОСТ 8273—75.

5.1.2. Рулончики массой от 2 до 10 кг упаковывают в пачки по 6—10 шт. Каждую пачку заворачивают не менее чем в три слоя оберточной бумаги массой бумаги площадью  $1 \text{ м}^2$  не менее 100 г (бумаги из сульфатной целлюлозы массой бумаги площадью  $1 \text{ м}^2$  не менее 80 г) по ГОСТ 8273—75 и плотно обвязывают шпагатом по ГОСТ 17308—85.

5.1.3. Пергамент марки Б, предназначенный для медицинской промышленности, должен маркироваться красной краской.

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

## 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством лесной промышленности СССР

## РАЗРАБОТЧИКИ

А. А. Петухова, В. А. Таничев, канд. техн. наук (руководитель темы), Л. М. Королева, Л. И. Голубина

## 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 13 июля 1984 г. № 2492

3. Срок первой проверки — 1994 г.  
Периодичность проверки — 5 лет

## 4. ВЗАМЕН ГОСТ 1341—74

## 5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта
ГОСТ 1641—75	5.1
ГОСТ 1770—74	4.9.1
ГОСТ 4328—77	4.9.1
ГОСТ 6038—79	4.9.1
ГОСТ 6709—72	4.8.1, 4.9.1
ГОСТ 7687—88	2.2, подпункт 9 таблицы
ГОСТ 7630—76	2.2, подпункт 10 таблицы
ГОСТ 8047—78	3.1
ГОСТ 8273—75	5.1.1
ГОСТ 8434—77	2.2 подпункт 7 таблицы
ГОСТ 9671—89	2.3
ГОСТ 12026—76	4.8.1
ГОСТ 12523—77	2.2 подпункт 6 таблицы
ГОСТ 13199—88	2.2, подпункт 1 таблицы
ГОСТ 13346—72	2.2, подпункт 8 таблицы
ГОСТ 13523—78	4.2
ГОСТ 13525.1—79	2.2, подпункт 2 таблицы
ГОСТ 13525.4—68	2.2, подпункт 5 таблицы
ГОСТ 13525.5—68	2.5
ГОСТ 13525.8—86	2.2, подпункт 3 таблицы
ГОСТ 13525.13—69	2.2, подпункт 4 таблицы, 4.8.2
ГОСТ 13525.19—71	2.2, подпункт 12 таблицы
ГОСТ 16762—82	2.3
ГОСТ 20292—74	4.9.1
ГОСТ 21102—80	4.3
ГОСТ 24104—88	4.9.1
ГОСТ 25336—82	4.9.1
ГОСТ 28498—90	4.8.1

6. Переиздание (апрель 1991 г.) с Изменением № 1, утвержденным в декабре 1989 г. (ИУС 3—90)
7. Срок действия продлен до 01.01.96 г. (Постановление Госстандарта СССР от 18.12.89 № 3754)

Редактор *Л. Д. Курочкина*  
Технический редактор *О. Н. Никитина*  
Корректор *М. С. Кабашова*

Сдано в наб. 29.03.91 Подп в печ. 29.04.91 1,0 усл. п. л. 1,0 усл. кр.-отт. 0,84 уч.-изд. л.  
Тир. 5000 Цена 35 к.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП, Нововоресенский пер., 3  
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 224