

Изменение № 1 ГОСТ 17293—82 Ферровольфрам. Технические условия
 Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
 СССР по стандартам от 24.03.87 № 863

Дата введения 01.01.88

Пункт 1.2. Таблицу изложить в новой редакции:

Марка	Массовая доля, %						
	вольфра- ма, не менее	молиб- дена	мар- ганца	крем- ния	углерода	фосфора	серы
	не более						
ФВ80 (а)	80	6,0	0,2	0,8	0,10	0,03	0,02
ФВ75 (а)	75	7,0	0,2	1,1	0,15	0,04	0,04
ФВ70 (а)	70	7,0	0,3	2,0	0,2	0,06	0,06
ФВ72	72	1,0	0,4	0,5	0,3	0,04	0,08
ФВ70	70	2,0	0,5	0,8	0,5	0,06	0,10
ФВ65	65	6,0	0,6	1,2	0,7	0,10	0,15

Продолжение

Марка	Массовая доля, %						
	меди	мышьяка	олова	алюми- ния	свин- ца	висму- та	сурь- мы
	не более						
ФВ80 (а)	0,10	0,04	0,04	3,0	0,01	0,01	0,01
ФВ75 (а)	0,20	0,05	0,05	5,0	—	—	—
ФВ70 (а)	0,30	0,06	0,08	6,0	—	—	—
ФВ72	0,15	0,04	0,08	—	0,02	0,02	0,02
ФВ70	0,20	0,05	0,10	—	—	—	—
ФВ65	0,30	0,08	0,20	—	—	—	—

(Продолжение см. с. 40)

Пункт 1.3 изложить в новой редакции: «1.3. По требованию потребителя ферровольфрам изготавливают с массовой долей молибдена не более 5,0 % в марке ФВ80(а); с массовой долей вольфрама не менее 77 % в марке ФВ75(а); с массовой долей кремния не более 3,0 % в марке ФВ70(а); с массовой долей углерода не более 0,2 %, меди не более 0,10 %, серы не более 0,05 % в марке ФВ72; с массовой долей молибдена не более 1,5 % и фосфора не более 0,05 % в марке ФВ70; с суммарной массовой долей сурьмы, висмута и свинца не более 0,15 % в марках ФВ75(а), ФВ70(а), ФВ70, ФВ65».

Пункт 1.4 исключить.

Пункт 1.6. Исключить слова: «при максимальной массе куска надрешетного продукта не более 5 кг».

Раздел 1 дополнить пунктом — 1.8: «1.8. Срок сохраняемости ферровольфрама, предназначенного для длительного хранения, не менее 25 лет».

Пункт 2.1. Первый абзац изложить в новой редакции: «Ферровольфрам принимают партиями, состоящими из одной или нескольких плавок одной марки. Массовая доля вольфрама в отдельных плавках партии не должна отличаться более чем на 3 %».

Пункты 2.3, 3.3. Заменить ссылку: ГОСТ 22310—77 на ГОСТ 22310—84.

Пункты 2.4, 3.1 изложить в новой редакции: «2.4. Объем выборки для определения химического состава ферровольфрама — по ГОСТ 25207—85,

3.1. Отбор и подготовку проб для определения химического состава ферровольфрама проводят по ГОСТ 25207—85 или другими методами, обеспечивающими требуемую точность определения».

Пункт 3.2. Заменить ссылки: ГОСТ 14638.6—69 на ГОСТ 14638.6—84, ГОСТ 14638.8—69 на ГОСТ 14638.8—84, ГОСТ 14638.9—69 на ГОСТ 14638.9—84, ГОСТ 14638.11—69 — ГОСТ 14638.15—69 на ГОСТ 14638.11—84 — ГОСТ 14638.15—84.

Пункт 3.4 исключить.

Раздел 4 изложить в новой редакции:

«4. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

4.1. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение — по ГОСТ 26590—85 с дополнениями:

ферровольфрам транспортируют упакованным в стальные барабаны, деревянные ящики или в специализированных контейнерах;

барабаны с ферровольфрамом, предназначенным для длительного хранения, должны быть окрашены в черный цвет».

Стандарт дополнить разделом — 5:

«5. Гарантии изготовителя

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие ферровольфрама требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения. Гарантийный срок хранения — 10 лет со дня изготовления».

(ИУС № 6 1987 г.)