

Группа П40

Изменение № 1 ГОСТ 15130—79 Стекло кварцевое оптическое. Технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.05.85 № 1444 срок введения установлен

с 01.12.85

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 59 3000.

Пункты 1.10, 4.7, 4.8. Заменить ссылку: ГОСТ 3521—69 на ГОСТ 3521—81.

Пункты 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 4.4, приложение 2 (пункты 7.5, 7.6). Заменить обозначение: K_λ на a_λ .

Пункт 2.1. Таблица 14. Графа КУ-1. Для показателя качества «Показатель поглощения в ультрафиолетовой области спектра» для заготовки размером до 150 мм заменить обозначение: 1 на 01.

Пункт 2.2 и таблицы 16, 17 исключить.

Пункт 3.4. Третий абзац. Заменить ссылку: пп. 1.3, 1.5 на пп. 1.3—1.5.

(Продолжение см. с. 192)

(Продолжение изменения к ГОСТ 15130—79)

Пункт 4.3. Заменить ссылку: ГОСТ 9411—75 на ГОСТ 9411—81.

Пункт 4.4. Исключить слова: «по ГОСТ 8281—72».

Пункт 4.5. Заменить ссылку: ГОСТ 3518—69 на ГОСТ 3518—80.

Пункт 4.6. Заменить ссылку: ГОСТ 3519—69 на ГОСТ 3519—80.

Пункт 4.9.1. Заменить ссылку: ГОСТ 3522—69 на ГОСТ 3522—81.

Пункт 5.3. Заменить ссылку: ГОСТ 9142—77 на ГОСТ 9142—84.

Пункт 5.5. Исключить слова: «изображение государственного Знака качества по ГОСТ 1.9—67 для стекла, которому в установленном порядке присвоен государственный Знак качества».

Приложение 1. Таблица. Графа «Марка стекла». Исключить слова: «КУ-1 с государственным Знаком качества».

Приложение 2. Пункты 1.1, 1.2, 3.1 изложить в новой редакции:

«1.1. Показатель преломления n_D $1,4601 \pm 3 \cdot 10^{-4}$

(n_D $1,4584 \pm 3 \cdot 10^{-4}$).

1.2. Средняя дисперсия $n_{F'} - n_c$ $0,00674 \pm 4 \cdot 10^{-5}$

($n_{F'} - n_c$ $0,00677 \pm 4 \cdot 10^{-5}$).

3.1. Кислотоустойчивость кварцевого стекла должна соответствовать группе 1, устойчивость к влажной атмосфере — группе А по ГОСТ 13917—82».

Приложение 3. Заменить ссылки: ГОСТ 16548—71 на ГОСТ 16548—80, ГОСТ 3521—69 на ГОСТ 3521—81.

(ИУС № 8 1985 г.)