

## В. МЕТАЛЛЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

### Группа В09

ГОСТ 1763—68 Сталь. Методы определения глубины обезуглероженного слоя

### Изменение № 1

Пункт 1.4.3. Таблица дополнена новыми марками стали:

Марка стали	Температура закалки в хлорбариевой ванне, °С	Температура первой ванны охлаждения, °С	Температура второй ванны отпуска, °С
Р6М5	1210—1230	160—200	580—600
Р6М5К5	1220—1240	160—200	580—600
Р9М4К8	1220—1240	160—200	580—600

Пункт 4.3. Заменена ссылка: ГОСТ 2331—61 на ГОСТ 2331—63.

Срок введения изменения № 1 01.07.75.

(Пост. № 1381 23.05.75. Государственные стандарты СССР. Информ. указатель № 7 1975 г.).