

Дополнение главы СНиП II-B.2-71

Постановлением Госстроя СССР от 6 февраля 1978 г. № 14 утверждены и с 1 июля 1978 г. вводятся в действие публикуемые ниже дополнения таблиц 2 и 15 главы СНиП II-B.2-71 «Каменные и армокаменные конструкции. Нормы проектирования», утвержденной постановлением Госстроя СССР от 16 сентября 1971 г. № 154.

Таблицу 2 дополнить примечанием 3 следующего содержания:

«3. Расчетные сопротивления кладки из силикатных пустотелых (с круглыми пустотами диаметром не более 35 мм и пустотностью

до 25%) кирпича толщиной 88 мм и камня толщиной 138 мм на растворе нулевой прочности следует принимать по табл. 2 с коэффициентом 0,8, на растворе прочностью 25 кг/см² и выше — с коэффициентом 1,0, на растворах прочностью от 0 до 25 кг/см² коэффициент принимается по интерполяции».

В таблице 15:

позицию 5 после слов: «и пустотелого», дополнить словами: «пустотелых силикатных камней»;

позицию 6 после слова «силикатного» дополнить словами: «полнотелого и пустотелого».

БСТ № 4, 1978 г.