

Изменение № 1 ГОСТ 537—79 Угли Донецкого бассейна для коксования. Технические требования

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.12.80 № 6218 срок введения установлен

с 01.06.81

Пункт 4. Заменить слова: «для концентратов марки Ж ЦОФ «Дуванская» до 15.03.1982 массовая доля рабочей влаги в период с 15 ноября до 15 марта — 9,5%;

для концентратов марки Ж или бинарной смеси углей марок Г и Ж:

ЦОФ «Суходольская»;

зольность — 9,5%;

массовая доля рабочей влаги в период с 15 ноября до 15 марта — 10,0%;

ЦОФ им. Комсомола Украины:

зольность — 8,8%;

массовая доля рабочей влаги в период с 15 ноября до 15 марта — 10,5%» на «для концентратов марки Ж:

ЦОФ «Дуванская» массовая доля рабочей влаги в период с 15 ноября до 15 марта — 9,5%;

(Продолжение см. стр. 84)

ЦОФ «Суходольская»:

зольность — 10,5%;

массовая доля рабочей влаги в период с 15 ноября по 15 марта — 10,0%;

для концентратов бинарной смеси углей марок Г и Ж:

ЦОФ «Суходольская»:

зольность — 9,5%;

массовая доля рабочей влаги в период с 15 ноября до 15 марта — 10,0%;

ЦОФ им. Комсомола Украины:

зольность — 8,8%;

массовая доля рабочей влаги в период с 15 ноября до 15 марта — 10,5 %».

Пункт 6 изложить в новой редакции:

«6. Средние нормы зольности, массовой доли общей серы, рабочей влаги и предельные нормы выхода летучих веществ и толщины пластического слоя не являются браковочными. Показатель толщины пластического слоя является факультативным до 1 января 1983 г.».

Пункт 9. Второй абзац изложить в новой редакции:

«При расчете норм зольности концентрата бинарной смеси с участием углей марки Ж с марками Г или ГЖ зольность последних не должна превышать 7,8%».

(ИУС № 3 1981 г.)