

ОКП

УТВЕРЖДЕНО

организацией - изготовителем
" 22 " 10 1984 г.

УДК
Группа В32

СОГЛАСОВАНО

с базовой организацией
по стандартизации
" 3 " 12 1984 г.

с заказчиком
" 29 " 06 1984 г.

Верно: 



ПРУТКИ ИЗ СТАЛИ МАРКИ 07Х16Н6-Ш

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ТУ 14-I-1660-76

(Изменение № 2)

Срок действия с 17.03.85
до _____

1. Ввести подпункт 2.1.1 в редакции: "Для ограниченного применения содержание остаточных элементов не должно превышать: вольфрама, ванадия, молибдена, меди - 0,2% каждого, ниобия - 0,15%, титана - 0,05%. Содержание остаточных элементов допускается не определять.

Сталь маркируется 07Х16Н6У-Ш.

2. Оптовые цены за продукцию
приложены.

помещены в

Зарегистрировано: 17.12.84

КОМИТЕТ
СТАНДАРТАМ

85 04 05 155 201/02

Приложение
к ТУ I4-I-I660-76
Изменение № 2

ОПТОВАЯ ЦЕНА
на прутки из стали марки 07Х16Н6У-Ш

Диаметр, мм	Оптовая цена стали 07Х16Н6У-Ш в руб. за тонну
5	1690
5,5	1650
6,0-6,5	1620
7	1595
8	1570
9	1560
10	1550
11	1540
12	1540
13	1530
14	1530
15	1520
16	1520
17	1520
18-19	1510
20-21	1510
22-24	1490
25-30	1470
31-40	1460
41-50	1440
52-70	1440
72-100	1440
105-140	1460
150-200	1470

Примечание: На данную продукцию распространяются общие указания прейскуранта № 01-08 изд. 1980 г.

Зав. лаб. текущего ценообразова-
ния Института экономики
ЦНИИчермета

А. М. Ильин

