

Изменения № 3 ГОСТ 5453—76 Материалы керамические радиотехнические.
Технические условия

Введенным Указом Государственного комитета СССР по стандартам от 05.03.84
№ 033 срок введения установлен

с 01.07.84

Пункт 1.1. Таблица 3. Графа «Температурный коэффициент линейного расширения α , $1/^\circ\text{C}\cdot 10^{-6}$ ». Для материала типа В, класса VI, группы а, категории б заменить значение: 9,5—11 на 8,5—10,5.

(ИУС № 6 1984 г.) ЗЗ-4 4689-7070