

ИЗМЕНЕНИЕ № 3 СТО Газпром 2-2.3-130-2007 «Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации объектов ОАО «Газпром». Технические требования к наружным антикоррозионным полиэтиленовым покрытиям труб заводского нанесения для строительства, реконструкции и капитального ремонта подземных и морских газопроводов с температурой эксплуатации до + 80 °С»

Утверждено и введено в действие распоряжением ПАО «Газпром» от «__» _____ 2016 г. №__

Дата введения: _____

1 Пункт 14.1 изложить в новой редакции:

14.1 Производитель должен гарантировать соответствие свойств наружного двухслойного и трехслойного антикоррозионного полиэтиленового покрытия требованиям настоящего стандарта в процессе хранения на открытой площадке в течение не менее 24 месяцев от даты отгрузки при температуре окружающей среды:

- от -50 °С до +50 °С для двухслойного и трехслойного покрытия класса 1;
- от -60 °С до +60 °С для трехслойного покрытий класса 2-5.

Для труб с наружным антикоррозионным монослойным полиэтиленовым покрытием производитель должен гарантировать соответствие свойств покрытия требованиям настоящего стандарта в процессе хранения на открытой площадке в течение не менее 36 месяцев от даты отгрузки при температуре окружающей среды:

- от -60 °С до +60 °С для покрытий класса 1-5.