

ИЗМЕНЕНИЕ № 2 СТО Газпром 2-2.3-130-2007 «Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации объектов ОАО «Газпром». Технические требования к наружным антикоррозионным полиэтиленовым покрытиям труб заводского нанесения для строительства, реконструкции и капитального ремонта подземных и морских газопроводов с температурой эксплуатации до + 80°С»

Утверждено и введено в действие распоряжением ПАО «Газпром» от «24» февраля 2016 г. № 34

Дата введения – 2016-03-25

1 Пункт 10.2 изложить в новой редакции:

«Концы труб должны быть свободны от наружного антикоррозионного полиэтиленового покрытия, а также грунтовочного слоя и адгезива на длину:

- для труб диаметром до 530 мм включительно - от 90 до 150 мм;
- для труб диаметром свыше 530 мм и номинальной толщиной стенки до 32мм - от 150 до 170 мм;
- для труб диаметром свыше 530 мм и номинальной толщиной стенки свыше 32мм - от 200 до 240 мм.

Остатки грунтовки на зачищенных от покрытия концевых участках допускаются только во впадинах микрорельефа, образованного при дробеметной обработке. Для труб диаметром свыше 530 мм на участке свыше 140 и 200 мм от торца с толщиной стенки до 32 и свыше 32 мм соответственно до края покрытия допускается наличие грунтовочного и адгезионного слоя.»