

**Изменение № 1 ГОСТ 9591—78 Ткани льняные и полульняные с водоупорными и противогнилостными пропитками. Нормы устойчивости окраски**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.09.87 № 3752**

Дата введения 01.03.88

Наименования стандарта изложить в новой редакции: «Ткани льняные и полульняные со специальными видами пропиток. Нормы устойчивости окраски».

Пункт 1. Заменить слово: «противогнилостными» на «биостойкими и огнезащитными».

Пункт 2. Заменить слова: «раствора мыла при температуре 40 °С» на «стирки 1 и стирки 3», «химической чистки» на «органических растворителей»;

последний абзац изложить в новой редакции: «Для технических тканей показатели устойчивости окраски к воздействию стирки и органических растворителей не нормируются. Нормы устойчивости окраски тканей для спецодежды с огнезащитной пропиткой определяют к воздействию органических растворителей и сухого трения».

Пункт 4. Таблицу и примечания изложить в новой редакции (см. с. 304).

Пункт 5 изложить в новой редакции: «5. Отбор проб — по ГОСТ 20566—75».

Пункт 6. Заменить ссылку: ГОСТ 9733—61 на ГОСТ 9733.0-83 — ГОСТ 9733.2-83, ГОСТ 9733.4—83, ГОСТ 9733.5—83, ГОСТ 9733.9—83, ГОСТ 9733.13—83, ГОСТ 9733.27—83.

(Продолжение см. с. 304)

(Продолжение изменения к ГОСТ 9591—78)

Группа устойчивости окраски	Норма устойчивости окраски, баллы, не менее, к воздействию							
	света	света и погоды	стирки 1	стирки 3	дистиллированной воды	морской воды	органических растворителей	сухого трения (по закрашиванию смежной ткани)
Особо прочная	6	6	4/4/4	4/4/4	4/4/4	4/4/4	4/4/4	3
Прочная	4—5	5—6	4/3/3	4/3/3	4/4/4	4/4/4	4/4/4	3
Обыкновенная	3—4	5—6	4/3/3	4/3/3	4/4/4	4/4/4	4/4/4	3

Примечания:

1. Нормы устойчивости окраски к воздействию мокрых обработок устанавливаются в следующей последовательности: оценка изменения первоначальной окраски; оценка степени закрашивания белого материала из того же волокна, что испытываемая проба; оценка степени закрашивания смежной ткани.

2. Допускается до 01.07.89 норма устойчивости окраски к сухому трению для льняных и полульняных тканей с содержанием химических волокон не менее 2 баллов.

(ИУС № 1 1988 г.)