

УЛК

Группа В 33

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. начальника Топливческого
Управления МЧМ СССР

Кузнецов П.Е. Кузнецов
" 28 " 06 1983 г.

СТАЛЬ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ РУБЛОННАЯ МАРКИ
16Г2АФ И 16Г2АФ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ТУ 14-1-1762-76

Газовые Б 2

Срок введения: 1.10.83г.

1. Пункт 2.3. Таблицу 3 изложить в редакции:

Марка стали	Бронниное сопротивление,		Предел текучести		Относительное удли- нение, % δ^5
	МПа (кгс/мм ²), не более	σ _B	МПа (кгс/мм ²), не менее	σ _T	
16Г2АФ	686 (70)		440 (45)		16
16Г2АФ	686 (70)		440 (45)		16

2. Пункт 2.4. ГОСТ 14637-69 заменить на ГОСТ 14637-75.

3. Пункт 3.3. ГОСТ 7565-66 заменить на ГОСТ 7565-81.

4. Назначение раздела 4 записать:

"4. Армирование, упаковка, отгрузка, транспортирование, документация и хранение".

Согласовано:

Начальник Технического отдела ИПО
"Совметаллургии" МНД СССР

С.И. Зенченко С.И. Зенченко
" 8 " 08 1983 г.

Главный инженер ВПО
"Совметаллургии" МНД СССР

В.А. Ткаченко В.А. Ткаченко
" 24 " 08 1983 г.

Разработано:

Зав. лабораторией стандартизации
конструкционных сталей ЦНТ.Ч.1

В.Л. Хролов В.Л. Хролов
" 24 " 05 1983 г.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО ЦНТ.Ч.1: 30.08.83г.

Зав. отделом стандартизации
черной металлургии

В.Т. Абабков В.Т. Абабков
" " " 1983 г.