

59 ТЕКСТИЛЬНОЕ И КОЖЕВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

МКС 59.080.30

Группа M05

Изменение № 3 ГОСТ 14253—83 Полотна холстопршивные обтирочные. Технические условия

Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 19 от 24.05.2001)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 3794

За принятие изменения проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Азербайджанская Республика	Азгосстандарт
Республика Армения	Армгосстандарт
Республика Беларусь	Госстандарт Республики Беларусь
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызская Республика	Кыргыстандарт
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикстандарт
Туркменистан	Главгосслужба «Туркменстандартлары»
Республика Узбекистан	Узгосстандарт
Украина	Госстандарт Украины

Вводная часть. Второй абзац исключить.

Пункт 1.2. Таблицу и примечания изложить в новой редакции:

Наименование полотна	Ширина, см	Поверхностная плотность, г/м ²	Число петель на 50 мм		Вид и линейная плотность прошивной нити, текс	Переплетение
			по длине	по ширине		
Полотно холстопршивное хлопчатобумажное и (или) смешанное обтирочное	54±2	170±9	15—1	20—1	ПР х/б 50	Трико
	130±3	190±10	20—1	20—1	НПА 15,6	
	162±4	210±11	25—1	20—1	НПА 29	
	170±4				НПЭ 18,1	
180±4						

(Продолжение см. с. 34)

(Продолжение изменения № 3 к ГОСТ 14253—83)

П р и м е ч а н и я:

1. По требованию потребителя (заказчика) допускается изготавливать и поставлять полотно другой ширины и поверхностной плотности.

2. Сокращенные условные (буквенные) обозначения:

ПР х/б — пряжа хлопчатобумажная, НПА — нить полиамидная, НПЭ — нить полиэфирная.

Пункт 1.3 изложить в новой редакции:

«1.3. Обтирочные полотна должны изготавливаться из:

- хлопкового волокна по ГОСТ 3279—76 или по другому нормативному документу*;

- хлопчатобумажных, льняных и вискозных отходов по нормативным документам;

- восстановленного волокна по нормативному документу;

- хлопчатобумажной и вискозной пряжи по нормативным документам;

- полиамидной и полиэфирной нити по ГОСТ 15897—97, ГОСТ 24662—94 и другому нормативному документу».

* На территории Республики Узбекистан действует УзРСТ 604—93 «Волокно хлопковое. Технические условия».

Пункт 4.1. Заменить ссылку: ГОСТ 13827—78 на ГОСТ 13827—85.

Пункт 4.3. Заменить ссылку: ГОСТ 14192—77 на ГОСТ 14192—96.

Информационные данные. Пункт 5. Таблицу дополнить ссылкой и номером пункта: ГОСТ 24662—94, 1.3.

(ИУС № 2 2002 г.)