

**Изменение № 3 ГОСТ 24220—80 Ткани мебельные. Общие технические условия**  
**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета**  
**СССР по стандартам от 24.04.89 № 1066**

Дата введения 01.11.89

Пункт 1.4. Заменить ссылку: ГОСТ 10641—63 на ГОСТ 10641—88.

Пункт 1.6. Таблица 1. Головка. Заменить слова: «до разрушения» на «до образования дыры»;

*(Продолжение см. с. 266)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 24220—80)*

дополнить примечанием — 3: «3. С 01.01.91 для хлопчатобумажных и смешанных тканей стойкость к истиранию по плоскости до разрушения структуры (обрыв двух или нескольких нитей, или истирание ворса или петель до грунта) должна быть не менее 800 циклов, для гобеленов и тканей с содержанием вискозного волокна — не менее 500 циклов».

Пункт 1.8. Заменить ссылку: ГОСТ 15.007—81 на ГОСТ 15.007—88.

Пункт 3.5 изложить в новой редакции: «3.5. Определение стойкости к истиранию по плоскости — по ГОСТ 18976—73 и ГОСТ 9913—85 со следующим дополнением: с 01.01.91 для хлопчатобумажных и смешанных тканей стойкость к истиранию по плоскости определяется числом циклов вращения головки прибора, выдерживаемых тканью до обрыва двух или нескольких нитей, или истиранием ворса или петель до грунта».

(ИУС № 7 1989 г.)