

к ГОСТ 25878—85 Формы стальные для изготовления железобетонных изделий. Поддоны. Конструкция и размеры

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 7.2.3	по группе П ГОСТ 7505—74	по классу П ГОСТ 7505—74
Пункт 7.2.4	должна быть 38... 42 HRC ₉ , при объемной закалке 28... 30 HRC ₉	должна быть не менее 35 HRC ₉ , при объемной закалке — 28... 42 HRC ₉

(ИУС № 2 1987 г.)